

**BEECK'sche
FARBWERKE**

Scheda tecnica, edizione 04/2001

COLLANTE PER TAPPEZZERIA AGLAIA (Tapetenkleister)

cod. art. 940-941

Colla di pura cellulosa per carta da pareti, applicabile a macchina e di alta resa. Prodotto composto esclusivamente di materie prime naturali.

Campo di impiego:

il COLLANTE PER TAPPEZZERIA AGLAIA è indicato per l'incollaggio di carta da parati su tutti i sottofondi preparati per tappezzerie in interni. Per le tappezzerie in fibra grezza, cartastraccia e in tessuto leggero si consiglia di aggiungere al collante per moquette il 10 – 15% di LEGANTE ALLE RESINE NATURALI AGLAIA. Per tappezzerie pesanti in tessuto e tessuti in fibra di vetro utilizzare il COLLANTE PER TAPPEZZERIE PESANTI AGLAIA.

Applicazione:

mescolare 100 g di COLLANTE PER TAPPEZZERIA AGLAIA in 5 litri di acqua fredda evitando la formazione di grumi. Lasciare riposare per 30 minuti e successivamente mescolare con forza. Incollare in modo uniforme le strisce di carta da parati con una spazzola per soffitto o a macchina. Imbibire le strisce incollate secondo le indicazioni fornite dal produttore della carta da parati e, successivamente, applicarle evitando torsioni o tensioni esercitando pressione con l'ausilio di una spazzola da tappezziere in modo uniforme evitando la formazione di rigonfiamenti. Controllare le giunzioni dopo l'incollaggio e ripassare con un rullo per giunzioni premendo lievemente. Durante l'applicazione si consiglia di evitare la formazione di correnti d'aria. Prima di tappezzare procedere al pre-incollaggio di pareti e soffitti almeno negli angoli e ai bordi. L'incollaggio può avvenire solamente sui sottofondi accuratamente preparati (vedere fondo e trattamento preliminare).

L'aggiunta di LEGANTE ALLE RESINE NATURALI AGLAIA aumenta l'adesività iniziale e finale delle tappezzerie in fibra grezza o in tessuto. Quantità da aggiungere: 10 – 15% di legante alle resine naturali in aggiunta al collante per moquette, corrispondono a ca. 750 g di LEGANTE ALLE RESINE NATURALI AGLAIA in 100 g di COLLANTE PER TAPPEZZERIA AGLAIA, diluito in 5 litri di acqua. Lasciare a bagno il collante per moquette per 30 minuti, poi aggiungere il LEGANTE ALLE RESINE NATURALI AGLAIA.

Caratteristiche tecniche:

il COLLANTE PER TAPPEZZERIA AGLAIA è una colla di pura metilcellulosa priva di fungicidi.

Di particolare resa, resistente alla calce e al cemento. Buona adesività sia su sottofondi assorbenti che su quelli con spessore di una certa rilevanza. Adatto per l'applicazione manuale o con apparecchio per tappezzieri. Non adatto per carte da parati e tessuti pesanti o per rivestimenti in materiale sintetico o fogli di metallo impermeabili. Prestare attenzione alle indicazioni del fornitore della carta da parati.

Valori fisico-tecnici:

valore pH:

7 (2% in acqua)

viscosità dinamica: 18.000 mPas (2% in acqua)

Tonalità:

incolore.

Asciugatura:

a seconda della carta da parati, sottofondo e condizioni di asciugatura. Completamente resistente e rilavorabile dopo 24 – 36 ore. Sono assolutamente da evitare forti escursioni termiche e correnti d'aria durante l'applicazione e l'asciugatura.

Resa:

in media ca. 0,003 kg di COLLANTE PER TAPPEZZERIA AGLAIA al m².

Disponibilità:

0,1 kg e 0,5 kg.

Pulizia:

eliminare immediatamente le macchie di collante sulla tappezzeria con un panno inumidito evitando di strofinare. Pulire con acqua attrezzi, utensili e indumenti dopo l'uso.

Conservazione:

in luogo fresco, non esposto a gelate e protetto da umidità può essere conservato per 24 mesi. Applicare i collanti aperti prima possibile nell'arco di 2 – 3 giorni.

Composizione:

Dichiarazione completa secondo le indicazioni di qualità della Associazione Produttori di Colori Naturali (AGN):

[1]: metilcellulosa.

Legenda:

[1] ... Parti di materia prima nel prodotto > 10%

[2] ... Parti di materia prima nel prodotto 1 -10%

[3] ... Parti di materia prima nel prodotto < 1%

Scheda tecnica, edizione 04/2001

COLLANTE PER TAPPEZZERIA AGLAIA

Fondo e trattamento preliminare:

Esigenze generali:

il fondo deve essere pulito, asciutto, compatto e resistente. Osservare la DIN 18 366, (applicazione di carta da parati) e la scheda tecnica BFS n° 16 (guide tecniche all'applicazione di collanti e carte da parati). Esaminare i nuovi intonaci per vedere se contengono scorie superficiali (lucidità vetrosa, superfici impermeabili) ed eventualmente carteggiare per aumentarne l'assorbimento. Spazzolare le macchie di umidità e le sostanze efflorescenti, contenendole localmente con AGLAIA ISOLANTE ALLA GOMMALACCA o con AGLAIA BIANCO ISOLANTE sull'intera superficie. Eseguire una prova campione

dell'incollaggio. Correggere le fessure e i difetti uniformandoli alla struttura originaria. Sui sottofondi lisci applicare ad esempio STUCCO FINE AGLAIA. Armare i pannelli da costruzione leggeri nelle congiunzioni con tessuto, quindi stuccare e carteggiare. Prestare attenzione alle indicazioni del rivenditore del materiale.

Sottofondi adatti sono:

► intonaco a calce (Plc), intonaco a calce e cemento (Pll), intonaco a calce e gesso (PIVc): preincollare l'intonaco normalmente assorbente. Trattare gli intonaci molto assorbenti con AGLAIA FONDO FISSATIVO, diluito in 2 parti di acqua. Rinforzare l'intonaco sabbioso con INDURENTE UNIVERSALE AGLAIA e controllare la relativa resistenza.

► Intonaco a gesso (P IV), intonaco a gesso e calce, cartongesso e pannelli in fibra di gesso: sottofondi a base di gesso devono essere trattati con FONDO FISSATIVO AGLAIA, diluito in 2 parti di acqua, per migliorarne la resistenza e, in caso di ristrutturazione, serve come fondo per la sostituzione della carta da parati. Non trattare i pannelli in cartongesso impregnati di sostanze impermeabili (consigliamo di fare una prova bagnandoli), ma provvedere solamente all'incollaggio preliminare.

► Materiali, elementi e pannelli in fibra di legno: in presenza di sostanze solubili in acqua, alteranti del colore, truciolari resinosi, trattare con INDURENTE UNIVERSALE AGLAIA e, se necessario, prepararli successivamente con una mano di BIANCO ISOLANTE AGLAIA. In caso di dubbio fare una prova su un campione del materiale.

► Cemento armato, cemento fibroso: lavare in profondità con acqua e sapone i residui oleosi del calcestruzzo, quindi fare una prova bagnandoli solo con acqua pura. Se necessario, carteggiare i pannelli spessi in cemento. Prima di procedere all'applicazione della carta da parati, è necessario provvedere ad una stuccatura uniforme dell'intera superficie.

► Pietra arenaria, laterizi: sulle opere in muratura è necessario provvedere ad una stuccatura uniforme utilizzando ad esempio lo STUCCO FINE AGLAIA. Prima spazzolare e poi, a seconda dello stato, trattare con FONDO FISSATIVO AGLAIA diluito in 2 parti di acqua, o con FISSATIVO ALLE RESINE NATURALI AGLAIA.

► Tappezzerie vecchie, in tessuto o in fibra di vetro: Eliminare i residui. Asportare accuratamente i residui di colla a causa del pericolo di decolorazioni. Ulteriori pretrattamenti a seconda del tipo di sottofondo. Prima di tappezzare lasciare asciugare completamente la parete e le zone stuccate e procedere al preincollaggio.

► Vecchie pitture: controllare la resistenza e l'adesione al sottofondo. Pulire a fondo le vecchie pitture per pareti opache e spazzolare le pitture sfarinanti a base minerale. Sgrassare le pitture oleose o al lattice lucide con una soluzione alcalina reperibile in commercio o con una soluzione al 2% di ammoniaca e carteggiare con cura. In caso di dubbio fare una prova della colla su un campione di materiale. Ammorbidire con acqua le vecchie pitture a tempera e, successivamente, eliminarle completamente spazzolandole con acqua. Preincollare.

Indicazioni per la sicurezza e lo smaltimento:

► Classe di pericolosità: non soggetta ai requisiti di identificazione secondo le direttive europee sulle sostanze pericolose.

Le persone allergiche devono leggere attentamente la dichiarazione completa. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Anche i collanti naturali non devono essere fatti defluire nelle acque di scarico. Smaltire i residui del prodotto secondo le prescrizioni di legge e portare le confezioni vuote al deposito materiali.

► Codice di smaltimento: prodotto e residui (Codice EWC): 080407.

Con queste informazioni tecniche vogliamo dare i nostri suggerimenti sulla base delle nostre conoscenze ed esperienze. Tutte le indicazioni non sono vincolanti e l'utilizzatore è libero di verificare personalmente le condizioni del fondo e di decidere il prodotto e il metodo di applicazione più adatti. Ci riserviamo modifiche tecniche nel corso dello sviluppo del prodotto. Ogni aggiornamento annulla automaticamente la validità di questa scheda tecnica. Vincolanti per la classificazione ai sensi del Regolamento sulle sostanze pericolose, smaltimento ecc. sono le indicazioni contenute nella versione attuale della scheda per le caratteristiche sulla sicurezza CE.

BEECK'sche FARBWERKE
Beeck GmbH & Co KG
Internet: www.beeck.de
e-mail: beeck@beeck.de
Postfach 81 02 24
D-70519 Stuttgart
Tel. +49(0)711/ 90 02 00
Fax +49(0)711/ 9 00 20 10

Stabilimento:
Gottlieb-Daimler-Straße 4
D-89150 Laichingen
Tel. +49(0)73 33/ 96 07 11
Fax +49(0)73 33/ 96 07 10

Importatore:
NEUMA Casasana soc. coop.
Via F.lli Bandiera, 13/a
29015 Castel San Giovanni PC
Tel./fax 0523/842803
Internet: www.casasanacoop.it
e-mail: casasana@libero.it