

FONDO FISSATIVO AGLAIA (Vorleim)

cod. art. 513-1100

Emulsione liquida uso fondo per sottofondi assorbenti in interni, in particolare gesso. Diluibile con 2 parti di acqua. Prodotto composto esclusivamente di materie prime naturali.

Campo di impiego:

diluibile in acqua, fondo incolore per intonaci assorbenti a calce e gesso così come per pannelli in cartongesso o in fibra di gesso. Trattamenti successivi con i colori per pareti AGLAIA, intonaci a base di resine naturali o fibrosi.

Raccomandabile dal punto di vista bioedile, ecologico e del microclima confinato. Adatto in interni per tutti gli intonaci dei gruppi di malta Plc – PIVd così come per gli elementi leggeri da costruzione contenenti gesso. Utilizzato anche per l'irrobustimento trasparente-incolore di argilla (vedi **Fondo e trattamento preliminare**).

Applicazione:

mescolare a fondo il FONDO FISSATIVO AGLAIA prima dell'uso e diluire mescolando con 2 parti di acqua. Stendere a pennello con una spazzola per soffitti morbida o, in alternativa, a spruzzo. Saturare il sottofondo ed asportare le eccedenze con una spazzola. Su sottofondi debolmente o differentemente assorbenti, se necessario, diluire con ulteriori 2 parti di acqua e asportare con cura le parti eccedenti.

Per sottofondi lisci rivestiti con intonaci fibrosi, si consiglia in alternativa una mano di fondo con FISSATIVO ALLE RESINE NATURALI AGLAIA.

Informazioni sul sottofondo e il trattamento preliminare sono riportate sul retro di questa scheda tecnica.

Caratteristiche tecniche:

il FONDO FISSATIVO AGLAIA è un concentrato di fondo diluibile, di alta resa e resistente agli alcali. Riduce l'assorbenza e ha capacità irrobustente pur garantendo l'assorbenza del sottofondo. In caso di applicazione senza eccedenze, non forma nessuna pellicola sulla superficie. Praticamente privo di solventi, è particolarmente facile da applicare.

Valori per la permeabilità all'acqua e diffusione del vapore:

valore W_{24} : 0,5 kg/(m²h^{1/2})
valore s_d (H₂O): < 0,1 m

Valori fisico-tecnici:

densità: 1,03 g/cm³
valore pH: 8
viscosità dinamica: 3.300 mPas

Tonalità: incolore.

Asciugatura:

in condizioni normali è resistente dopo 2 ore e nuovamente lavorabile dopo 12 ore. Si consiglia di areare i locali durante la fase di asciugatura.

Resa:

su sottofondi mediamente assorbenti e lisci ca. 0,04 l di FONDO FISSATIVO AGLAIA per m².

Disponibilità:

0,25 l, 1 l, 3 l, 10 l e 30 l.

Pulizia:

pulire gli attrezzi ed indumenti con acqua e sapone subito dopo l'uso.

Conservazione:

al fresco e lontano dal gelo in contenitori chiusi ermeticamente il prodotto rimane inalterato per circa 12 mesi.

Per le confezioni aperte consigliamo di pulire il coperchio con un po' di alcool, chiuderle ermeticamente ed utilizzarle al più presto.

Composizione:

Dichiarazione completa in conformità alle indicazioni di qualità dell'Associazione Produttori di Colori Naturali (AGN).

[1]: acqua; caseina; [2]: olio di lino per lacche, oleina, borace, dammar; [3]: olio rosso turco, olio di garofano.

Legenda:

[1] ... Parti di materia prima nel prodotto > 10%

[2] ... Parti di materia prima nel prodotto 1 -10%

[3] ... Parti di materia prima nel prodotto < 1%

Scheda tecnica, edizione 04/2001

FONDO FISSATIVO**Fondo e trattamento preliminare:****Esigenze generali:**

il fondo deve essere pulito, asciutto, compatto e resistente. Esaminare i nuovi intonaci per vedere se contengono scorie superficiali (lucidità vetrosa, superfici impermeabili), carteggiandoli sino a quando l'intonaco non diventa assorbente. Spolverare le macchie di umidità e le efflorescenze contenendole localmente con AGLAIA ISOLANTE ALLA GOMMALACCA o sull'intera superficie con AGLAIA BIANCO ISOLANTE. Correggere le fessure e i difetti uniformandoli alla struttura originaria. Armare i pannelli da costruzione leggeri nelle congiunzioni con tessuto, quindi stuccare e carteggiare prestando attenzione alle indicazioni del rivenditore del materiale.

Sottofondi adatti sono:

► intonaco a gesso (PIV), intonaco a gesso e calce (PIVc), cartongesso e pannelli in fibra di gesso: preparare il sottofondo con AGLAIA FONDO FISSATIVO diluito in 2 parti di acqua. Particolarmente importante con l'applicazione dei seguenti colori PITTURA ALLA CASEINA BIANCA LAVABILE AGLAIA o FONDO ALLA CASEINA AGLAIA. Se è prevista la stesura di intonaci alle resine naturali o fibrosi, è possibile utilizzare in alternativa il FISSATIVO ALLE RESINE NATURALI.

Non trattare i pannelli in cartongesso impregnati di sostanze impermeabili (consigliamo di fare una prova bagnandoli); le pitture per pareti AGLAIA non necessitano normalmente di alcun trattamento. Per gli intonaci AGLAIA utilizzare IL FISSATIVO ALLA RESINE NATURALI AGLAIA.

► intonaco a calce (Plc), intonaco a calce e cemento (PII):
per gli intonaci molto assorbenti si consiglia un trattamento con AGLAIA FONDO FISSATIVO, diluito in due parti di acqua. Irrobustire gli intonaci friabili e sfarinati con AGLAIA INDURENTE UNIVERSALE.

► Pietra arenaria, laterizi:
spazzolare a fondo, trattare le pareti assorbenti in mattone con FONDO FISSATIVO AGLAIA, diluito in 2 parti di acqua. Il trattamento migliore per il klinker piatto e compatto è FISSATIVO ALLE RESINE NATURALI AGLAIA.

► Argilla e materiali argillosi:
per l'irrobustimento trasparente-incolore diluire il FONDO FISSATIVO AGLAIA con 3 – 6 parti di acqua e stendere fino a leggera saturazione, in precedenza bagnare l'argilla e lasciare asciugare completamente. Asportare le eccedenze con una spazzola. Se necessario, stendere più volte. Fare una prova su un campione del materiale!

Indicazioni per la sicurezza e lo smaltimento:

► classe di pericolosità: non soggetta ai requisiti di identificazione secondo le direttive europee sulle sostanze pericolose.

Le persone allergiche devono leggere attentamente la dichiarazione completa. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Anche le pitture naturali non devono essere fatte defluire nelle acque di scarico. Smaltire i residui del prodotto secondo le prescrizioni di legge e consegnare i contenitori vuoti al deposito di materiali.

► Codice di smaltimento: Prodotto e residui (EWC-Code): 080199 (pitture).

Con queste informazioni tecniche vogliamo dare i nostri suggerimenti sulla base delle nostre conoscenze ed esperienze. Tutte le indicazioni non sono vincolanti e l'utilizzatore è libero di verificare personalmente le condizioni del fondo e di decidere il prodotto e il metodo di applicazione più adatti. Ci riserviamo modifiche tecniche nel corso dello sviluppo del prodotto.

Ogni aggiornamento annulla automaticamente la validità di questa scheda tecnica. Vincolanti per la classificazione ai sensi del Regolamento sulle sostanze pericolose, smaltimento ecc. sono le indicazioni contenute nella versione attuale della scheda per le caratteristiche sulla sicurezza CE.

BEECK'sche FARBWERKE
Beeck GmbH & Co KG
Internet: www.beeck.de
e-mail: beeck@beeck.de
Postfach 81 02 24
D-70519 Stuttgart
Tel. +49(0)711/ 90 02 00
Fax +49(0)711/ 9 00 20 10

Stabilimento:
Gottlieb-Daimler-Straße 4
D-89150 Laichingen
Tel. +49(0)73 33/ 96 07 11
Fax +49(0)73 33/ 96 07 10

Importatore:
NEUMA Casasana soc. coop.
Via F.lli Bandiera, 13/a
29015 Castel San Giovanni PC
Tel./fax 0523/842803
Internet: www.casasanacoop.it
e-mail: casasana@libero.it