

**BEECK'sche  
FARBWERKE**

Scheda tecnica, edizione 04/2001

**STUCCO FINE AGLAIA (Feinspachtel)**

**cod. art. 1406-1408**

Stucco fine malleabile e pronto all'uso per pareti e soffitti in interni.

Per il livellamento di sottofondi leggermente irregolari. Prodotto composto esclusivamente di materie prime naturali.

**Campo di impiego:**

stucco per pareti alle resine naturali diluibile in acqua per il livellamento e la stuccatura di pareti e soffitti. Indicato per intonaci a gesso, cartongesso o elementi leggeri da costruzione. Per l'armatura e l'inserimento di stoffa nelle congiunzioni dei pannelli e per la stuccatura dell'intera superficie. Ideale per la tecnica di stuccatura a chiazze di sottofondi lisci. Superfici grezze o strutturate devono essere stuccate fino a raggiungimento di una superficie omogenea. Adatto anche per la chiusura dei pori di sottofondi porosi poco grezzi. Trattare preliminarmente con stucchi riempitivi idonei le cavità e gli sfoghi. Trattamento successivo con pitture per pareti AGLAIA o intonaci fibrosi.

**Applicazione:**

mescolare a fondo lo STUCCO FINE AGLAIA prima dell'uso ed applicare con passate energiche livellandolo con una spatola o un frattazzo. Lo spessore massimo di ogni mano di stucco deve essere di 1 – 2 mm. Allungare i sottofondi ondulati e la chiusura di pori. Spruzzare con un po' d'acqua in caso di asciugatura troppo veloce. Dopo circa 10 – 20 minuti la stuccatura può essere nuovamente ripassata con una spatola ripulita e bagnata, perciò inumidire la superficie stuccata. Prima di una nuova passata con lo stucco, carteggiare finemente ed eliminare le sbavature. Su sottofondi deboli o fessurati incassare nel primo strato di stucco del tessuto da armatura (fine vello da pittore, larghezza della maglia ca. 1 x 1 mm). Armare sempre le congiunzioni dei pannelli leggeri da costruzione. Le fughe di espansione non devono essere sovrastuccate. Per ulteriori informazioni sul fondo e sul trattamento preliminare leggere di seguito.

**Caratteristiche tecniche:**

lo STUCCO FINE AGLAIA è uno stucco livellante acquoso, pronto all'uso e poco ritirabile. Lo spessore massimo per ogni passata di stucco deve essere di 0 – 2 mm. La spruzzatura con un po' di acqua prolunga il "tempo apertura" e un'applicazione flessibile. Ad asciugatura completata resistente e impermeabile, ben carteggiabile e solo debolmente alcalino. Diffusivo e assorbente.

**Valori per la permeabilità all'acqua e diffusione del vapore:**

valore  $W_{24}$ : 1 kg/(m<sup>2</sup>h<sup>1/2</sup>)  
valore  $s_d$  (H<sub>2</sub>O): 0,1 m

**Valori fisico-tecnici:**

densità: 1,8 g/cm<sup>3</sup>  
valore pH: 8,5  
viscosità dinamica: 40.000 mPas

**Tonalità:**

bianco naturale.

**Asciugatura:**

carteggiabile dopo 4 ore per mm di spessore a temperatura ambiente e sottofondo asciutto e assorbente. In caso di sottofondi difficili e dopo più applicazioni rilavabile o tappezzabile non prima di 12 – 24 ore. Si consiglia di aerare i locali durante la fase di asciugatura.

**Resa:**

dipendente dal sottofondo e dallo spessore dello strato. In caso di applicazione sull'intera superficie per mm di spessore ca. 1,8 kg per m<sup>2</sup>. Stuccare preliminarmente le fessurazioni più profonde.

**Disponibilità:**

1 kg, 5 kg e 20 kg.

**Pulizia:**

pulire gli attrezzi ed indumenti con acqua e sapone subito dopo l'uso.

**Conservazione:**

al fresco e lontano dal gelo in contenitori chiusi ermeticamente il prodotto rimane inalterato per circa 12 mesi.

Pulire le confezioni aperte con un po' di acqua e utilizzarle al più presto.

**Composizione:**

Dichiarazione completa in conformità le indicazioni di qualità dell'Associazione Produttori di Colori Naturali (AGN).

[1]: acqua; talco, gesso; [2]: dammar, standolio di cartamo, standolio di olio di legno, standolio di ricino, gommalacca saponosa, talco, farina di marmo, cellulosa di legno di faggio, mica; [3]: metilcellulosa, olio di timo, olio di scorza di limone, sali di boro, olio di lino saponoso, lecitina, olio di lavanda, essiccante a base di manganese e zirconio.

Legenda:

[1] ... Parti di materia prima nel prodotto > 10%

[2] ... Parti di materia prima nel prodotto 1 -10%

[3] ... Parti di materia prima nel prodotto < 1%

Scheda tecnica, edizione 04/2001

**STUCCO FINE****Fondo e trattamento preliminare:****Esigenze generali:**

il fondo deve essere pulito, asciutto, compatto e resistente. Esaminare i nuovi intonaci per vedere se contengono scorie superficiali (lucidità vetrosa, superfici impermeabili), carteggiandoli sino a quando l'intonaco non diventi assorbente. Spolverare le macchie di umidità, contenendole localmente con ISOLANTE ALLA GOMMALACCA AGLAIA o su tutta la superficie con BIANCO ISOLANTE AGLAIA. Correggere preliminarmente con riempitivo idoneo le fessurazioni profonde e i difetti.

Esaminare la resistenza alla decolorazione dei pannelli leggeri da costruzione e verificarne il corretto montaggio. prestando attenzione alle indicazioni del rivenditore del materiale.

### **Sottofondi adatti sono:**

► intonaco a gesso (PIV), intonaco a gesso e calce (PIVc), cartongesso e pannelli in fibra di gesso: trattare le pareti molto assorbenti e friabili con FONDO FISSATIVO AGLAIA, diluito in 2 parti di acqua. Stuccare con STUCCO FINE AGLAIA non prima di 12 ore. Nei pannelli leggeri da costruzione incassare nel primo strato di stucco del tessuto nelle congiunzioni. Stuccatura dell'intera superficie o locale a richiesta.

► Rivestimenti in legno, truciolari, elementi in legno: trattare con cautela i pannelli che contengono sostanze solubili e resine che alterano il colore del legno. Applicare quindi AGLAIA INDURENTE UNIVERSALE ed eventualmente prepararli con una mano di AGLAIA BIANCO ISOLANTE. Stuccatura dell'intera superficie o locale a seconda della condizione richiesta. In caso di dubbio fare una prova su un campione del materiale.

► Pietra arenaria, laterizi: spazzolare a fondo. Trattare le pareti assorbenti con FONDO FISSATIVO AGLAIA, diluito in 2 parti di acqua. Se necessario, trattare preliminarmente il klinker piatto e compatto con FISSATIVO ALLE RESINE NATURALI AGLAIA. Stuccatura dell'intera superficie o locale a richiesta.

► Vecchie pitture per pareti: spazzolare le pitture per pareti vecchie e opache, carteggiare a fondo le pitture al lattice, ad olio o a lacca e sgrassarle con una soluzione alcalina reperibile in commercio o con una soluzione al 2% di ammoniaca. Esaminare la resistenza. Trattare le superfici difficili con FISSATIVO ALLE RESINE NATURALI AGLAIA. Stuccatura dell'intera superficie o locale a richiesta.

► intonaco a calce (Plc), intonaco a calce e cemento (PII), calcestruzzo, fibrocemento: in alternativa è possibile una correzione di tipo e struttura simile con un riempitivo minerale idoneo e generalmente di lunga durata. Fare una prova su un campione del materiale.

### **Indicazioni per la sicurezza e lo smaltimento:**

► classe di pericolosità: non soggetta ai requisiti di identificazione secondo le direttive europee sulle sostanze pericolose.

Le persone allergiche devono leggere attentamente la dichiarazione completa. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Anche lo stucco naturale non deve essere fatto defluire nelle acque di scarico. Smaltire i residui del prodotto secondo le prescrizioni di legge e consegnare i contenitori vuoti al deposito di materiali.

► Codice di smaltimento: prodotto e residui (Codice EWC): 080199 (pitture).

Con queste informazioni tecniche vogliamo dare i nostri suggerimenti sulla base delle nostre conoscenze ed esperienze. Tutte le indicazioni non sono vincolanti e l'utilizzatore è libero di verificare personalmente le condizioni del fondo e di decidere il prodotto e il metodo di applicazione più adatti. Ci riserviamo modifiche tecniche nel corso dello sviluppo del prodotto. Ogni aggiornamento annulla automaticamente la validità di questa scheda tecnica. Vincolanti per la classificazione ai sensi del Regolamento sulle sostanze pericolose, smaltimento ecc. sono le indicazioni contenute nella versione attuale della scheda per le caratteristiche sulla sicurezza CE.

BEECK'sche FARBWERKE  
Beeck GmbH & Co KG  
Internet: [www.beeck.de](http://www.beeck.de)  
e-mail: [beeck@beeck.de](mailto:beeck@beeck.de)  
Postfach 81 02 24  
D-70519 Stuttgart  
Tel. +49(0)711/ 90 02 00  
Fax +49(0)711/ 9 00 20 10

Stabilimento:  
Gottlieb-Daimler-Straße 4  
D-89150 Laichingen  
Tel. +49(0)73 33/ 96 07 11  
Fax +49(0)73 33/ 96 07 10

Importatore:  
NEUMA Casasana soc. coop.  
Via F.lli Bandiera, 13/a  
29015 Castel San Giovanni PC  
Tel./fax 0523/842803  
Internet: [www.casasanacoop.it](http://www.casasanacoop.it)  
e-mail: [casasana@libero.it](mailto:casasana@libero.it)

