

Manutenzione dei pavimenti in sughero, parquet e cotto trattati ad oli e cere

Trattare le superfici con AGLAIA significa proteggerle e mantenerle con prodotti naturali e che non hanno controindicazioni dal punto di vista bio-ecologico. Nella modalità applicativa sono analoghi ai prodotti convenzionali e nelle schede tecniche viene descritto quello che occorre fare per il trattamento e la cura delle pavimentazioni ad oli e cere.

Nelle pavimentazioni l'Olio indurente AGLAIA opaco 924 e lucido 553 e la Cera liquida AGLAIA 595 hanno dato risultati eccellenti. I pavimenti trattati in legno, sughero e cotto rimangono diffusivi e traspiranti, non si caricano elettrostaticamente e perciò attirano poco la polvere. La pulizia e la manutenzione diventano semplici e si ottengono aggiungendo all'acqua per la pulizia la Cera per la cura di tutte le superfici AGLAIA 592 (1 cucchiaino da tè per ogni litro d'acqua). La cera agisce contemporaneamente come prodotto per la manutenzione e come emulsione di pulizia delicata e tollerabile dalla pelle.

Usata con uno strofinaccio umido, dopo poche passate, elimina lo sporco e lascia intatto lo strato protettivo. L'inclinazione allo sporco viene attenuata dall'azione impermeabilizzante delle cere. Assolutamente da evitare sono i prodotti per la pulizia aggressivi come spazzole a microfibre o simili materiali ruvidi.

Le scarpe portano in casa sabbia o particelle di sporco, che producono graffi ed abrasioni. Uno zerbino all'entrata e negli ingressi allunga notevolmente la durata del pavimento. Le ammaccature dovute a mobili o sedie sono evitabili mediante l'uso di feltrini o sughero. Il ristagno d'acqua rovina tutti i supporti, quindi in ambienti umidi, i pavimenti trattati ad oli e cere necessitano di una manutenzione particolarmente accurata; le parti soggette a spruzzi d'acqua necessitano di bordi di contenimento. Sotto le piante in vaso porre sottovasi o recipienti di raccolta per evitare il deposito di calcare.

Al contrario dei rivestimenti tradizionali, i pavimenti trattati ad oli e cere sono facilmente rinnovabili; piccoli graffi possono essere carteggiati con cautela, spolverati e rimediati con gli stessi prodotti utilizzati per il trattamento. I pavimenti in legno massiccio o sughero, nel caso di forti sollecitazioni, vanno carteggiati sino al grezzo. Lo strato deve essere trattato accuratamente, in modo da non danneggiare l'impiallicciatura o i decori. I vecchi strati di cera possono essere eliminati con il Diluente balsamico Aglaia 584, mentre strati spessi di cera ancora morbida possono essere asportati con ziehklinge. Un trattamento successivo con il Diluente Balsamico AGLAIA 584 è in ogni caso necessario, poichè nessun trattamento può aderire sulla cera. Le tavole di parquet di grossa dimensione possono essere eventualmente riparate una alla volta in modo conforme al grado di utilizzo. Una fine carteggiatura (carta vetrata 220) ed un'accurata spolveratura sono necessarie dopo la prima mano di trattamento. Le cere e gli oli vanno stesi con strati sottili e con parsimonia sul sottofondo e distribuiti uniformemente. Come ultima mano è consigliabile la Cera liquida AGLAIA 595 soprattutto per i ritocchi. Dopo 12-24 ore possono essere lucidate con uno straccio appallottolato, uno spazzolone o una monospazzola.

Per ulteriori domande i nostri rivenditori sono a vostra disposizione. Vi preghiamo di prestare attenzione alle schede tecniche (di ultima stesura).